



BORMA WACHS®

Technical Informations

GRUNDIERÖL OLIO FONDO FINITURA

Descrizione

Miscela di olii pregiati particolarmente indicata per la finitura di manufatti in legno, quando si vuole ottenere una finitura morbida e vellutata. GRUNDIERÖL, pronto all'uso, è particolarmente indicato per tutti i legni porosi e particolarmente assorbenti situati all'interno e, grazie alla sua notevole resistenza all'abrasione, per parquet. Data la facilità d'uso e l'assenza di conservanti chimici nocivi, può essere consigliato agli amanti del "Fai da te" che normalmente operano in locali poco aerati. Formaldeide esente.

Caratteristiche chimico - fisiche

- Aspetto : liquido
Colore : conforme ad etichettatura
Odore : caratteristico
Diluizione: prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito fino al 15%
 con ragia minerale.
Applicazione: con pennello, rullo di pelo, o panno di cotone morbido.
Consumo: 80-100 ml/m² per mano a seconda del modo di applicazione e della
 assorbenza del legno.
Tempo di essiccazione: 6 - 8 ore a seconda dello spessore applicato e dell'assorbenza del legno.
Sovrapplicazione: 12 - 18 ore.
Temperatura di utilizzo: non inferiore a + 10°C
Temperatura di magazz.: non inferiore a + 5°C teme il gelo.
Punto di infiammabilità : > 21° C
Pulizia degli attrezzi. Ragia minerale

Modalità d'uso

Su di una superficie opportunamente pulita, esente da olii, grassi e polvere, applicare il prodotto a spessori sottili ed uniformi. Attesa l'essiccazione superficiale, procedere ad una leggera ma uniforme carteggiatura, utilizzando carta abrasiva grana 220-240. Spolverato accuratamente, procedere alla stesura della seconda mano, a rullo per un effetto vernice, con panno di cotone morbido per un effetto impregnato. Grundieröl non è compatibile con le abituali vernici per parquet, la sua manutenzione prevede l'utilizzo regolare della cera autolucidante all'acqua PARWACHS o la tradizionale cera d'api liquida rilucidabile HOLZWACHS. Nell'eventualità d'applicazioni su parquet, si consiglia di levigare il parquet e procedere a stuccatura con BORMA HOLZMASSELÖSUNG (Resina legante) impastata con la segatura scaturita dalla levigatura antecedente. Quindi, dopo una carteggiatura finale con grana preferibilmente 160/180, procedere ad applicazione come consigliato. NON SOVRAVERNICIABILE

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzino è della durata di 6 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

Imballo

Il prodotto viene confezionato in taniche da, 500ml., Lt.01, Lt.05.

Avvertenze

Temperatura, tipologia d'essenza ed umidità dell'ambiente alterano i tempi di essiccazione del prodotto. Ne è sconsigliato l'utilizzo con umidità inferiore a 40% o superiore al 75%. Evitare di raggomitolare gli stracci impregnati di prodotto dopo l'uso. Ove possibile devono preferibilmente essere immersi nell'acqua in appositi contenitori, in quanto l'alto contenuto di olio di lino può dare luogo a fenomeni di autocombustione. INFIAMMABILE